



Chamäleon GmbH  
Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
69115 Heidelberg-Germany  
Tel.: +49-(0)-6221 520440  
Fax: +49-(0)-6221 520449  
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de  
http://www.chamaeleon/produktion.de

### ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

## CHAMÄLEON CLEAR COAT HS

Артикулен номер: 11 555, 11 558

Втвърдители: 12 224, 12 227

#### Общи характеристики:

Акрилен лак против надраскване с UV защита. Може да се нанася без добавяне на разреждател. Отличен гланц и стабилност на боята дори с нанасяне на един слой. Постигасе икономия на материал и време за работа. Готов за употреба след добавяне на подходящо количество Chamäleon 2K HS втвърдител. Отлична устойчивост срещу всякакви климатични условия, с устойчивост на пожълтяване и дълготраен блясък. Разход: 6 - 8 м<sup>2</sup> / литър.

#### Технически характеристики:

Нюанс на цвета	прозрачен		
Смесване	2 : 1 (според обема)		
Втвърдител	Chamaeleon 2K втвърдител HS		
Разреждане	без разреждател		
Вискозитет 20° C	16 -19 s 4 mm DIN		
Нанасяне	налягане	дюза	брой слоеве
Пистолет	2 - 2,5 bar	1.4 mm	1 - 2
Airless			
Живот на сместа	4-6 ч		
Дебелина на сухия филм	40 - 50 µm		



Chamäleon GmbH  
 Rudolf-Diesel-Straße, 8a  
 69115 Heidelberg-Germany  
 Tel.: +49-(0)-6221 520440  
 Fax: +49-(0)-6221 520449  
 E-mail: info@chamaeleon/produktion.de  
 http: //www. chamaeleon/produktion.de

Преди изпичане/ Изветряне	5 - 10 мин между слоевете			
Съхнене Object Temp. 20° C Object Temp. 60° C	нанасяне на 2ри слой	сух на прах	сух на допир	напълно сух
		30 min. 5 min	12 h 30 min.	24 h 2 h
VOC legislation	EU limiting value for the product (cat. B/5): 840 g/l UE2004/42/CE of 21 April 2004 This product contains max. 570 g/l VOC (ready to apply mixture)			

**Operation conditions:** from + 10 °C and up to 75% relative air humidity .

contains aliphatic polyisocyanate

All products should be disposed of in relation to the regulations of the environmental health authorities. Protect your Environment!