



Chamäleon GmbH
 Rudolf-Diesel-Straße, 8a
 69115 Heidelberg-Germany
 Tel.: +49-(0)-6221 520440
 Fax: +49-(0)-6221 520449
 E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
 http://www.chamaeleon/produktion.de

ТЕХНИЧЕСКИ ЛИСТ

CHAMÄLEON WASH PRIMER

Арт. номер: **14045**

Общи характеристики:

Wash Primer на Chamaeleon е 2К грунд без съдържание на хром, устойчив на киселини и специално създаден за нанасяне върху поцинкована ламарина, алуминиеви повърхности; активно защитава повърхността от корозия и има отлична адхезия с повърхности от желязо. Може да се нанася на 3 слоя- Wash Primer/ Филер/ Горно покритие.

Технически характеристики:

Разходна норма: 8 - 10 m² / l.

Цвят	транспарентно жълто-зеленикаво		
Съотношение	2 : 1 (за големи повърхности е възможно 1 : 1)		
Втвърдител	Втв за Chamaeleon Wash Primer		
Разреждане	Вискозитетът се постига чрез гореспоменатото съотношение		
Вискозитет при пръскане 20° C	16 - 18 сек 4 mm DIN		
Нанасяне	налягане	дюза	слоеве
Пистолет	3 - 4 bar	1.3 -1.5 mm	1 - 1 ½
Airless			
Живот на сместа	12 ч		
Дебелина на сухия слой	10 - 15 µm		
Време за изпичане / Изпарение			
Сух Темп. на обекта 20° C	наднанасяне	на прах	на допир
	напълно		
	30 min.- 8 h	4 - 6 min.	20 - 25 min.



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
<http://www.chamaeleon/produktion.de>

ЛОС наредба	EU лимитни количества за продукта (кат. В/с): 780 g/l (2007) Този продукт съдържа макс. 704 g/l VOC [5.87 lbs/gal]
-------------	---

Забележка :

Адхезията към повърхности от неръждаема стомана трябва първо да бъде тествана. В рамките на 8ч върху Chamaeleon Wash Primer трябва да се нанесе финално покритие. Грундираните с Wash Primer участъци трябва да бъдат защитени от влажност. Не съхранявайте остатъчни количества в метални съдове. Не нанасяйте върху термо пластмаса. Да не се нанася полиестер като последен слой.

Съхранение: поне 2 години, ако е съхраняван в плътно затворена оригинална опаковка.