



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
http://www.chamaeleon/produktion.de

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

1К ЕПОКСИДЕН ГРУНД

Артикулен номер:

26032

Употреба

Авторепаратура/ Грундиране

Обща характеристика :

1К Епоксиден грунд е подходящ за всякакъв вид поправка. Осигурява отлична адхезия и защита срещу корозия на повърхности от стомана, поцинкована стомана, алуминий и анодизиран алуминий. Съхне бързо, нанася се лесно, възможно е нанасяне мокро в мокро. Предоставя добра изолация срещу влага. Почистете добре повърхността с обезмаслител; използвайте подходящ препарат за повърхностите от фибростъкло. Препоръчва се нанасянето на 2К епоксиден грунд след като 1К епоксиден грунд изсъхне. Грундът е съвместим с бои както на водна основа, така и с всякакви други.

Качества и свойства :

- Отлична адхезия и защита срещу корозия на повърхности от стомана, галванизирана стомана, алуминий и фибростъкло.
- Лесно и бързо нанасяне
- Бързо съхнене
- Добра изолация срещу влага
- Може да се нанася мокро в

Физични и химични характеристики:

Основа: Епоксидна смола

Цвят: сиво

Мири: химично съединение

Покривност: 1 м²

Повърхности: гол, шлайфан метал, поцинкованипочистени шлайфаниповърхност и, алуминий и анодизиран алуминий, стара почистена и шлайфана боя, почистено и шлайфано фибростъкло, повърхности от пластмаса, грундирани с 1К Грунд за пластмаса

Температурна устойчивост: до 90 °С

Съхранение: 10 години при подходящо съхранение (=10°-25°С, относителна влажност на въздуха макс. 60%)



Chamäleon GmbH
Rudolf-Diesel-Straße, 8a
69115 Heidelberg-Germany
Tel.: +49-(0)-6221 520440
Fax: +49-(0)-6221 520449
E-mail: info@chamaeleon/produktion.de
http://www.chamaeleon/produktion.de

- **Опаковка:** Аерозол, максимален обем 400ml
- **ЛОС съдържание:** 274,5g

Опазванена околната среда и етиктиране :

Опазване на околната среда: 1К Епоксиден грунд е 100% без съдържание на тежки метали. Капачката и опаковката са направени от рециклируеми материали.

Изхвърляне: Само напълно празни опаковки могат да се изхвърлят в контейнери за смет или за рециклиране. Неизпразнени опаковки да се третират като "специален отпадък".

Маркировка/ Етиктиране: Всеки продукт са в съответствие с постановленията в Директива 1999/45/EG. Всички аерозоли отговарят на TRGS 200 и TRG 300, както и на

Директива 75/324/EWG относно аерозолите в съответната валидна версия.

Инструкции за ползване:

Преди употреба прочетете внимателно и спазвайте указанията на етикета.

Нанасяне:

Отстранете ръждата от металната повърхност

Почистете с обезмаслител и шлайфайте

Почистете повърхности от фибростъкл ос антистатичен препарат за пластмаси

Разклатете флакона за 2 мин.

Направете проба

Повърхността трябва да е добре почистена и подсушена §

Само за професионална употреба

§Носете подходяща маска (препоръчва се A2/P3)