

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

ПЪЛНЕЩ КИТ SOFT & PERFECT

Код:	15757
Цвят:	Зелен
Приложение:	Авторепаратурен продукт/ Кит/ Сурфасер
Общи характеристики:	Олекотен, саморазливащ се 2К полиестерен кит с нисък вискозитет. Използва се за запълване на вдлъбнатини и неравности при поправка на автомобили, оставя абсолютно гладка повърхност без никакви пори. Не потъва, лесен е за нанасяне, изсъхва бързо и е дори още по-лесен за шлайфане. Има отлична адхезия към желязо, стомана, алуминий, поцинковани основи, фибростъкло и дърво. Поради изключително гладката повърхност, нанасянето на фин кит вече не е необходимо.
Процес на подготовка:	
Втвърдител: Втвърдител Р	
Съотношение: Кит + втвърдител 100:2 спрямо теглото	
Живот на сместа при 20°C: 3 - 4 мин.	

Условия на работа:

Моля, използвайте само в подходяща вентилирана среда с достатъчно количество свеж въздух. Температурата на обработка трябва да бъде най-малко +10 °C и макс. влажността на въздуха не трябва да надвишава 80%. Полиестерният кит вече не се втвърдява при температура под +10 °C.

Съхнене	Шлайфане
Температура на обекта 20 °C	15 - 20 мин
Температура на обекта 60 °C	5 - 10 мин

Препоръки за работа:

Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезмаслена. Шлайфайте леко повърхността. Отстранете не втвърдената стара боя и грунд.

■ Не нанасяйте върху термопластмаси или киселинни продукти (wash-primer).
Смесете кита добре с втвърдителя. Не използвайте повече от 3% втвърдител P! По- малкото или превишеното количество втвърдител може да причини очертаване при финашното покритие.
Почиствайте и обезмаслявайте цялата повърхост преди всяка стъпка.
Отстранете ръждата на повредените участъци до гол метал и шлайфайте сухо с P 80 / 150.
След изсъхване, използвайте шкурка P 150 / 240 отново сухо шлайфане. Шлайфайте цялата повърхност със суха шкурка P 240 / 360 , за да матирате повърхността преди нанасяне на филера.
В случай на нанасяне върху цветни метали като алуминий или поцинковани повърхности е препоръчително нанасянето на грунд, за да се осигури оптимална адхезия преди нанасянето на кита.
Не боядисвайте без да сте изолирали повърхността с 1К или 2К филер!!!
Китът трябва да се шлайфа само сухо!

Наредба за съдържание на ЛОС:

EU допустима стойност: Категория V/b 250 g/l

Този продукт съдържа максимум 10 g/l.